

施工要領・注意 煌庭【石】-SEKI-

本製品はブロック・コンクリート・モルタル・多孔質の天然石専用です。

ハケ・ローラー・スプレーを用いて、水を塗るような感覚で手早く塗布できます。

念入りに洗浄し、乾燥させてください。

塗布面に少しでも汚れがある場合は、念入りの洗浄を行ってください。

埃・油など、汚れがひどい素地においては、高圧洗浄などで特に念入りに落とし、十分に乾燥させてから塗布してください。

特に1年以上経過した汚れの場合には、カビ等の菌を元から除去するために煌庭【浄】の使用を推奨します。

本製品はナノメートルレベルの微細孔まで浸透するため、塗布面に水分があると弊害となる恐れがあります。

必ず、塗布面をよく乾燥させてから施工してください。

周囲を養生してください。

塗装しない箇所への飛散や汚染を防ぐため、塗布前に養生フィルムやシートなどを用いて適切な養生を行ってください。

塗装しない箇所に誤って材料を付着させてしまった場合、素早く拭き取ることによって乾燥時には風合いが変わりませんが、水に濡れた場合は保護する効果が出る場合があります。

アルミ・ガラス・車のボディーなど浸透性のないものには煌庭【石】は定着しませんが、紫外線により変色する恐れがあるため必ず養生して下さい。

万が一、飛散した場合は直ぐに拭き取って下さい。

煌庭【石】は植物への悪い影響はありませんが、念のため養生して下さい。

必ず目や皮膚などを保護してください。

通常の使用に関しては実質的に無害ですが、取扱時には保護メガネ、マスク、ゴム手袋などを使用してください。

万が一、目に入ったり、皮膚に付着した場合は、直ちに水でよく洗い流してください。

異常を感じる時は医師の診断を受けてください。

必ず小さな範囲でテスト塗りをして、質感を確認してください。

本製品は素材感をそのまま残すよう設計された製品ですが、素材に混入している薬品等により、予期しない反応が出る場合があります。

必ず目立たない箇所の小さな範囲でテスト塗りを行って、質感を確認してから全体に使用してください。

塗布方法。

希釈はせず、原液をそのまま使ってください。

使用前に、ボトルを2～3回軽く振ってください。

施工目安は1ℓあたり8～10㎡ですが、水分吸収率の高い素材、表面に凹凸のある素材は、目安より塗面積が少なくなります。

素地の吸い込みが強い場合、2回塗布してください。

2回目は、1回目に塗布した面が完全に乾燥してしまう前に塗布してください。

素地の吸い込みが弱く、規定量が浸透しない場合は、表面に残った液剤を拭き取ってください。

夏場で素地の表面温度が高い場合、塗布すると直ちに水分が蒸発してしまい、煌庭『石』が深く浸透しない恐れがあります。(推奨温度5℃～35℃)

塗布後の養生期間について。

塗布終了後、表面が乾燥してから24時間ほどは、雨水にさらされないようご注意ください。

その他ご注意

予期せぬ液漏れを防ぐために、ボトルは立てて保管してください。

保管している液剤が凍結すると性能を損ないます。氷点下にならない場所で保管してください。

本製品は対象素材の微細孔に深く浸透し素材を守っています。

長雨などで濡れ染みができる場合もありますが、性能に問題はありません。

大理石・御影石・石英岩などの地層から切り出した天然石材には、煌庭『鏡』をご使用ください。