

E L カラーモルタル施工手順

(天端仕上げ材 施工量：5mm厚)

施工について

- ・E L カラーモルタル 1kg に対して水 120~180ml を入れ、よく攪拌してください。
- ・天端仕上げ 5mm 厚で、E L カラーモルタル 1kg あたり 120 サイズ約 5 枚分、150 サイズ約 4 枚分が目安です。



1 下地施工

E L カラーモルタルを塗る厚み（5mm 厚）を残しモルタルで下地処理を行います。



2 E L カラーモルタルの攪拌

E L カラーモルタルに水をいれしっかり攪拌します。
※1kg に対し水 120~180ml



3 E L カラーモルタルの施工

下地施工を行なったモルタルが硬化した事を確認し、E L カラーモルタルを塗ります。



4 仕上げ

硬化する前にしっかりコテで押さえ施工完了です。
※養生期間：夏期約 6 時間 冬期約 10 時間

施工上の注意

- ・E L カラーモルタルは既調合です。他の材料は混入しないでください。
- ・水だけを入れてご使用ください。（※目安：1kg に対し、水 120 ~ 180ml）
- ・練り混ぜてから 1 時間以内に使用してください。
- ・施工後気温 5℃以下になる場合は使用を避けてください。
- ・Z E L O S と E L カラーモルタルの色は多少異なりますので、ご理解の上ご使用ください。